



FICHE TECHNIQUE

MASTIC POLYESTER FIN BLANC PLASTOBOAT

Mastic polyester fin, de réparation, pour les bateaux en stratifiés, il est conseillé pour les finitions, il peut être utilisé sur le FIBROBOAT.

Son utilisation est déconseillée sur les parties immergées.

Il permet d'égaliser la surface après réparation, il résiste bien aux chocs et aux températures comprises entre -30 et +125°C.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur : Blanc
Odeur : Styrene
Poids spécifique : 1.92
Point éclair en coupelle fermée : 23°C < PE < 55°C
Température d'auto-inflammation : Non précisé
Résistance à la température : - 30 à +120°C
Réaction chimique : Réaction exothermique

PREPARATION DE SURFACE

Le support doit être propre et sec. Enlever toutes traces de graisses, poussières afin d'obtenir une parfaite adhérence.

APPLICATION

Mélanger consciencieusement le mastic avec 2% du catalyseur, puis appliquer dans les 5 minutes maximum.

Après séchage (environ 30 minutes à 20°C), le produit peut être poncé, limé.

Bien refermer la boîte après usage et la conserver au frais.

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : 250 g, 500 g et 1.8 kg
Stockage : Stocker dans un endroit sec et frais

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas laisser à porter des enfants. Veiller à la bonne ventilation des lieux.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.